

いつもお客様より、

「貴金属って何が違うの？」
「純度が良い方がイイの？」
と言った質問を受けます。
私達、ジュエリー職人仲間と
いろいろな素材の話し合いを交わして
様々な素材があることを・・・
今までしっかりお伝えしていなかったと
感じています。

ヴァンモアはそんなお客様と職人の
架け橋になれるように
このような「貴金属体験セット」を
ご用意しました。



貴金属体験コーナー

大切なジュエリーを購入する前に



触ってみませんか？

貴重な体験ができました！
ありがとうございます。



「ジュエリー」の「体験」は、実は色々なのです。



- Pt999 [純プラチナの意味。造幣局 [刻印] については右記]
- Pt950(Pd) [割金がパラジウムの一般的に使用されている材料]
- Pt950(Ru2%) [割金がパラジウムと、ルテニウムを配合して硬度を高めた材料]
- Pt900(Pd) [割金がパラジウムの一般的に使用されている材料]
- Pt900(Ru2%) [割金がパラジウムと、ルテニウムを配合して硬度を高めた材料]
- Pt850(Pd) [割金がパラジウムの一般的に使用されている材料]
- K24 [純金の意味。造幣局では (999)]
- K18(6:4) [一般的材料、割金 (銀：銅＝6：4) 赤味が少ない黄色]
- K18(2:8) [一般的材料、割金 (銀：銅＝2：8) 赤味が強く、材質は硬め]
- K14(5:5) [割金 (銀：銅＝5：5) 金色の中ではとても硬い素材]
- K10(5:5) [割金 (銀：銅＝5：5) 柔らかい色合いが特徴]
- K9(5:5) [割金 (銀：銅＝5：5) 大量生産用の素材 一点など少数製作の場合は多少割高]
- K18 ピンク No.7(pd 入り) [割金 (銀：銅：パラジウム) のバランスの最適な合金]
- K18 ブラック [割金はパラジウムがメイン 一般のホワイトゴールドよりダークな色合]
- K18 グリーン [割金は銀がメイン ほんのりグリーンの色合]
- K18 シャンパン [割金がホワイトゴールド シャンパンのような黄色みを帯びた上品な色調]
- K10(2:8) ピンク [割金 (銀：銅＝2：8) 金と銅がほぼ同量の素材]
- K10(WG: Pd) [色合いはとても白く、材質は硬め]
- K14(wgpd)No5 [ロジウムコートをしなないと色合いは黄色みが強めて、硬めの材料]
- K18(wgpd)No1 pd12.5% [色も白くホワイトゴールドの材質で一番バランスが良い]

【硬度】について

ヴァンモアの考える硬度は、職人が日々作業にあたる中で培った結果導き出された結晶の証です。実績による指標ですのでお客様にはかなり好評の理由です。[5] は、かなり柔らかく商品化には難がある素材です。

【プラチナ配分】について

よく「プラチナの純度が良い方が良い？」と聞かれます。純度という観点では良いのですが、例えば Pt900 (1000分の900が純プラチナ) の割金 (純プラチナ以外の金属) にも [プラチナ族] の金属を配合して貴金属を精製しています。通常 (ヴァンモア) は、Pt950 でも Pt900 でも価格価値はほとんど変わらない最上級の素材を使用しています。パラジウム (Pd) での割金とルテニウム (Ru) を数%配合する事で強度と装着感をプラスした割金、このような製작성やサイズ直しにも適切というお客様にとっても優しく高品質の素材を採用しています。

[Pt1000] という表記は、平成24年4月より造幣局も変更したのですが、私達専門の職人はこの品質表示が間違っていることは解っていました (詳細は [造幣局] ホームページまで)。当社【ヴァンモア】は現在まで一度もこの表記を使用していません。現在は造幣局も認めています [Pt999] という表記になりました。

【割金】とは【プラチナ族】とは【金属アレルギー】とはなど、様々な記事や最新情報はスタッフまたはヴァンモアホームページ

【日本ジュエリー協会品位マーク制度について】NEWS

日本ジュエリー協会ではジュエリーの信用証明となるよう製造や販売を識別する記号を製品に刻印するよう薦めておりました。

【ヴァンモア】は日本ジュエリー協会に当社の地金 (Pt900、K18WG【赤付ゴールド】、K18【白付ゴールド】) の品位検査を依頼していた結果、日本ジュエリー協会からのコメントが下記のように報告されました。

「Pt900について…品位は、適正と認められます。Pt(プラチナ)90.15% Pd(パラジウム)9.85%」
「K18WGについて…750金合金と認められます。成分比率からホワイトゴールドの表示は、適正です。
Au(金)76.55% Ag(銀)9.37% Pd(パラジウム)13.13% Cu(銅)0.95%」
「K18について…750金合金と認められます。Auの品位が、750より高い品位を示しています。
Au(金)79.36% Ag(銀)17.44% Pd(パラジウム)3.2%」



その後、多大なご尽力をいただいております日本ジュエリー協会でしたが、[品位マーク制度]自体は平成24年4月に廃止が決定されました。

当時、品位マーク制度は、ISO9202(JIS H6309)の品位区分にあたる信用の証でしたが、信頼マークの登録は全国でも数少なく継続が困難であったようです。

当社は今も、この素晴らしい [品位マーク制度] の内容に順守して関係各所や貴金属材料調達先ともしっかり連携をとり、品質の安定と知識の向上に日々努め続けます。

今後の貴金属品位についての改定などのご報告も、当社ホームページにて随時ご報告してまいります。

ヴァンモア (株) 殿 社団法人日本ジュエリー協会
2009年度認定店番号 No.10652(2) JJA信頼のマーク認定証

貴殿は、社団法人日本ジュエリー協会正会員として、当協会の消費者保護に関するすべての規約と関係法令を順守し、ジュエリーに関する情報開示に努めることを誓約されました。よって、社団法人日本ジュエリー協会は、厳正なる審査の結果、貴殿を「信頼のマーク」会員資格取得店として認定いたします。